

**PRODUKTDATENBLATT** 



EN 13707 EN 13969 Zertifikationszeichen: 0679-CPD-0128

Aktualisierung am:

26/01/2015

Vorheriges Datenblatt:

01/02/2012

Artikelnummer:

17278XX

Herstellungsort:

Courchelettes

Nr. der Zertifizierungsstelle: 0679 Jahr der ersten CE-Markierung: 2006

# EXCEL HR FE

Ref. Technik :

### BESCHREIBUNG

EXCEL HR FE ist ein besonders robustes hochelastisches und extrem dehnfähiges Abdichtungssystem aus ALPA® -Spezialbitumen, vergütet mit Kunststoffzusätzen aus Polyolefinen und Styrol-Butadien-Styrol.

Diese Zusammensetzung bietet optimale Eigenschaften. Sie gibt dem Produkt einen sehr hohen Plastizitätsbereich, außergewöhnlich sichere Verschweißbarkeit, maximale Adhäsion im Nahtbereich, hervorragende Haftung und ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit (Plastizitätsspanne nach Alterung ≥ 160° C)

#### ANWENDUNG

🤛 Für alle Abdichtungen im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau mit höchster Beanspruchung, einschließlich Sanierungen.

- Wird als Abdichtungsoberlage sowie als einlagige Abdichtung ausschließlich im Schweißverfahren, auch für An- und Abschlüsse eingesetzt (punktweise oder vollflächige Verschweißung),
- Im Falle einer einlagigen Abdichtung, Einsatz bei Dachneigungen > 2% gemäß DIN 18531, Abdichtungen mit hohen Temperatur-, Umwelt- und mechanischen Beanspruchungen.
- Einsatz nach gültiger DIN 18531, den Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen (abc der Bitumenbahnen) und den Flachdachrichtlinien (ZVdH).

#### VERARBEITUNG

EXCEL HR FE wird entweder punktweise oder vollflächig im Schweißverfahren auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht.

Längsnaht- und Quernahtüberdeckungen (mind. 8 und 10 cm, bei einlagiger Verlegung: 8 und 15 cm) sind ebenfalls vollflächig zu verschweißen.

Im Bereich der Quernaht ist die Oberseite der Bahn zu erwärmen und mit der Kelle die Bestreuung einzudrücken, um eine homogene Verschweißung zu gewährleisten.

#### LAGERUNG

Kühl, trocken und stehend auf waagerechtem Untergrund lagern. Vor Feuchtigkeit sowie vor Hitze (wie z.B Sonneneinstrahlung) schützen. Während der kalten Jahreszeit, vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei +5°C lagern. Die Paletten dürfen nicht übereinander gestapelt werden.

## ZUSAMMENSETZUNG

(unverbindlich)

Anwendungstype und nationale Bezeichnung gem. DIN V 20000-201/202 und 18531-2 DE/E1- DO/E1 - BA PYE/PYP-KTP 4,5 und PYE/PYP-KTP S4  $Trägereinlage (g/m^2)$ :
 Kombinationsträger KTP
 250

  $Deckschicht (g/m^2)$ :
 ALPA® Spezialbitumen
 4000

  $Oberseite (g/m^2)$ :
 Schiefersplitt
 1000

  $Unterseite (g/m^2)$ :
 Kunststoff-Folie
 10

EIGENSCHAFTEN			NORMEN	EINHEIT	Anforderungen	WPK *) Werte
$\rightarrow$		NORMEN	EINHEIT	Grenzwerte	WPK ') Werte	
		Länge		m	5	≥ 5
Dimensionen		Breite	EN 1848-1	m	1	≥ 1
		Geradheit		mm/10m	≤ 20	≤ 20
IDicke der Bahn		Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	kg/m²	KLF	-
		Dicke	EN 1849-1	mm	4.5	4.5
Sichtbare Mängel			EN 1850-1	-	keine	bestanden
Bestreuungshaftung			EN 12039	%	≤ 30	≤ 15
Widerstand gegen Weiterreißen		längs	EN 12310-1	N	200	600
		quer			200	600
Zugverhalten: Höchstzugkraft		längs	EN 12311-1	N/50 mm	800	1095
		quer		14/50 111111	800	900
Zugverhalten: Dehnung bei Höchstzugkraft		längs	EN 12311-1	%	15	25
Zugvernalten. Dennung bei i	nochstzugkran	quer	EN 12311-1	70	15	25
Schälwiderstand der Fügenähte	Max.	Längsnaht	EN 12316-1	N/50mm	KLF	-
		Quernaht				
Scherwiderstand der Fügenähte	Max.	Längsnaht	EN 12317-1	N/50mm	800	990
		Quernaht			800	990
Kaltbiegeverhalten Oberseite und Unterseite Nach Alterung gem. EN 1296		EN 1109	°C	-20	≤ -25	
		Nach Alterung gem. EN 1296	EN 1109	C	-10	≤ -23
Wärmestandfestigkeit		Vor Alterung	EN 1110	°C	130	≥ 150
		Nach Alterung gem. EN 1296			110	≥ 150
Widerstand gegen stoßartige Belastung			EN 12691	mm	KLF	1 750
Widerstand gegen statische Belastung			EN 12730 (A)	kg	15	≥ 20
Maßhaltigkeit			EN 1107-1	%	0.3	≤ 0,3
Formstabilität bei zyklischer Temperaturänderung			EN 1108	%	KLF	-
Wasserdampfdurchlässigkeit		Vor Alterung	EN 1931	-	KLF	μ= 20.000
		Nach Alterung gem. EN 1296		-	KLF	-
Wasserdichtheit		Vor Alterung	EN 1928	-	400 kPa/24h	400 kPa/24h
		Nach Alterung gem. EN 1296		-	KLF	-
Wasserdichtheit nach Dehnung bei niedriger Temperatur			EN 13897	%	KLF	-
Brandverhalten			DIN V EN V 1187	-	Systemprüfung	B <sub>root</sub> (t1)
Klassifizierung zum Brandverhalten			EN 13501-1	-	E	E
Widerstand gegen Durchwurzelung			EN 13948	-	KLF	-

KLF= keine Leistung festgestellt (keine Produktanforderung)

\*) WPK: werkseigene Produktionskontrolle, Prüfergebnisse der labortechnischen Untersuchung