8, avenue Félix d'Hérelle F-75016 PARIS

PRODUKTDATENBLATT



EN 13707

Zertifikationszeichen: 0767-BPR-Axte 1-05/2006 Aktualisierung am: 21/09/2015 Vorheriges Datenblatt: 01/08/2012 Artikelnummer:

1835801 Herstellungsort: Courchelettes

Nr. Zertifizierungsstelle: 0767 Jahr der ersten CE-Markierung: 2006

PYE PV 200 S5 (blank)

Ref. Technik: DIN

BESCHREIBUNG

— ▶ PYE PV 200 S5 (blank) ist eine Elastomerbitumenschweißbahn mit Polyesterträgereinlage.

ANWENDUNG

⊳ Für alle Abdichtungen im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau mit höchster Beanspruchung. Wird als Unterlage bzw. Zwischenlage für Dachabdichtungen der Anwendungskategorie K1 und K2 nach DIN 18531 und Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195 verwendet.

Einsatz nach gültiger DIN 18531, den Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen (abc der Bitumenbahnen) und den Flachdachrichtlinien (ZVdH).

VERARBEITUNG

🏲 PYE PV 200 S5 (blank) wird entweder vollflächig oder teilflächig mit ca. 8 cm Längsnaht- und 10 cm Quernahtüberdeckung aufgeschweißt. Längsnaht- und Quernahtstoßüberdeckungen sind vollflächig zu verschweißen.

LAGERUNG

🖟 Kühl, trocken und stehend auf waagerechtem Untergrund lagern. Vor Feuchtigkeit sowie vor Hitze (wie z.B Sonnen-einstrahlung) schützen. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei +5°C lagern. Die Paletten dürfen nicht übereinander gestapelt werden.

ZUSAMMENSETZUNG

(unverbindlich)

Anwendungstype und nationale Bezeichnung gem. DIN V 20000-201 und DIN V 20000-202 DU/E1 BA PYE PV 200 S5

	Polyesterfaservlies	250
Deckschicht (g/m²):	SBS-Elastomerbitumen	5100
Oberseite (g/m²):	Mineralische Feinabstreuung	400
Unterseite (a/m²) :	Kunststoff-Folie	10

EIGENSCHAFTEN		→	NORMEN	EINHEIT	Anforderungen Grenzwerte	WPK *) Werte
		Länge	NONWEN	m	5	≥ 5
Dimensionen		Breite	EN 1848-1	m	1	≥ 1
		Geradheit		mm/10m	≤ 20	≤ 20
Dicke der Bahn (inkl. Bestreuung)		Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	kg/m²	KLF	-
		Dicke	EN 1849-1	mm	5.00	≥ 5,00
Sichtbare Mängel		Vor Alterung	EN 1850-1	-	keine	keine
		Nach Alterung gem. EN 1297		-	KLF	-
Bestreuungshaftung			EN 12039	%	KLF	-
Widerstand gegen Weiterreißen		längs	51 / (00/0 /	N	KLF	-
		quer	EN 12310-1		KLF	-
Zugverhalten: Höchstzugkraft		längs	EN 40044 1	N/50 mm	800	≥ 800
		quer	EN 12311-1		800	≥ 800
Zugverhalten: Dehnung bei Höchstzugkraft		längs	EN 40044 4	0/	35	≥ 35
Zugvernalten: Dennung bei Hoch	Hochstzugkraft	quer	EN 12311-1	%	35	≥ 35
	Max.	Längsnaht		N/50mm	KLF	-
Schälwiderstand der	IVIAX.	Quernaht	EN 12316-1		KLF	-
ugennaht	Mittalwort	Längsnaht	EN 12310-1		KLF	-
	Mittelwert	Quernaht			KLF	-
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	EN 12317-1	N/50mm	KLF	-
		Quernaht			KLF	-
Kaltbiegeverhalten		Oberseite und Unterseite	EN 1109	°C	-25	≤ -25
Wärmestandfestigkeit		Vor Alterung	EN 1110	°C	100	≥ 100
		Nach Alterung gem. EN 1296			KLF	-
Widerstand gegen stoßartige Belastung			EN 12691	mm	KLF	-
Widerstand gegen statische Belastung			EN 12730 (A)	kg	KLF	-
Maßhaltigkeit		EN 1107-1	%	KLF	-	
Formstabilität bei zyklischer Temperaturänderung			EN 1108	%	KLF	-
Wasserdampfdurchlässigkeit		Vor Alterung	EN 1931	-	KLF	μ= 20.000
		Nach Alterung gem. EN 1296		-	KLF	-
Wasserdichtheit Vor Alterung			EN 1928 (B)	-	200 kPa/24h	200 kPa/24ł
		Nach Alterung gem. EN 1296		-	KLF	-
Wasserdichtheit nach Dehnung bei niedriger Temperatur			EN 13897	%	KLF	-
Brandverhalten			DIN V EN V 1187	-	KLF	-
Klassifizierung zum Brandverhalten			EN 13501-1	-	E	Е
Widerstand gegen Durchwurzelung			EN 13948	-	KLF	-

KLF= keine Leistung festgestellt (keine Produktanforderung)
*) WPK: werkseigene Produktionskontrolle, Prüfergebnisse der labortechnischen Untersuchung