PRODUKTDATENBLATT

Aktualisierung am:

20/03/2015

Vorheriges Datenblatt:

01/08/2012

Artikelnummer:

1982001

Herstellungsort:

Ref. Technik :

VERNIS ANTAC

schnelltrockender, lösungsmittelhaltiger Voranstrich

BESCHREIBUNG

Vernis ANTAC ist ein hochleistungsfähiger, kalt zu verwendender Spezialbitumen-Voranstrich, auf der Basis von Elastomerbitumen und einem Haftmittel in einem schnelltrocknenden aromatischen Lösungsmittel (ohne Toluol). Er dient zur Imprägnierung von Beton-, Holz- oder Metalluntergründen aller Art vor der Verlegung von Abdichtungsbahnen, sowie für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195.

ANWENDLING

Vernis ANTAC wird vor der Verlegung der Dichtungsbahn aufgetragen, um für eine gute Grundlage für das Bitumen zu sorgen und die Abdeckung vor Feuchtigkeit zu schützen.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muß trocken und sauber sein, sowie frei von Rost, Fett, Staub und trennenden Substanzen. VERNIS ANTAC volldeckend mit einem Anstreichpinsel oder Rolle auftragen. Dieser Voranstrich wurde speziell dafür ausgelegt, schnell und ohne Rißbildung zu trocknen. Während des Umgangs mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Dieses Produkt ist

gesundheitsschädlich beim Einatmen, bei Berührung mit der Haut sowie bei Verschlucken. Reinigen der Werkzeuge: Lösungsmittel auf Mineralölbasis (z.B. Testbenzin).

LAGERUNG

▶ Behälter dicht verschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Wärmegeschützt lagern. Nicht in geschlossenen Raum verarbeiten. Nicht in das Abwasser gelangen lassen.

Maximale Lagerdauer (im geschlossenen Originalbehälter): 2 Jahre

Die beim Einsatz zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen sind im Sicherheitsdatenblatt VERNIS ANTAC beschrieben.

ZUSAMMENSETZUNG (unverbindlich)

homogene Lösung von Ölbitumen und Lösungsmitteln

EIGENSCHAFTEN*			Anforderungen	WPK *) Werte	
	\rightarrow			,	
Festkörpergehalt bei 105° C				50% ± 2%	
Dichte				0,94± 0,05	
Trockenextrakt		%		54 ±2	
Viskosität (gem. NFT 30014) CF Nr.4		bei 25°C		16 bis 30 s.	
Trockenzeit		bei 25° C	staubtrocken	ca. 20 min.	
		bei 25°C	trocken	ca. 60 bis 90 min.	
		bei 25°C	hart	ca.24 Stunden.	
Flammpunkt der Lösungsmittel		°C		26°C ±2	
Deckvermögen			150 - 300 g/m² je nach Untergrund		

□ Gefahrenhinweise:

Leichtentzündlich (enthält feuergefährliche Lösungsmittel).

Von offenen Licht, Flammen, Wärme- und Hitzquellen unbedingt fernhalten

□ Lagervorschrift:

Verpackungsgruppe III

☐ Transportvorschrift (ADR/RID): Klasse 3

☐ Alle Angaben beim Sicherheitsdatenblatt "VERNIS ANTAC"

*Mittelwerte aus verschiedenen Prüfungen

<u>Lieferform</u>

 1982001
 Kanister von 25 I

 Auf Anfrage
 Kanister von 30 I

 1983001
 Sprühdose von 400 ml

 1582010
 Kanister von 5 I

Auf Anfrage Faß von 200 I (Gew. ca. 215 kg)