

AXTERTOP JARDIN S5

Beschreibung **AXTERTOP JARDIN S5** ist eine durchwurzelungsfeste, extrem reißfeste und besonders perforationsbeständige Elastomerbitumen-Schweißbahn.

(Durchwurzelungsfestigkeit gemäß FLL-Richtlinien).

Die Basis ist ein hochwertiges SBS-Elastomerbitumen mit speziellen chemischen Zusätzen und einer Polyesterfaservlieseinlage.

Dies gewährleistet auch im Naht- und Stoßbereich die erforderliche Durchwurzelungsfestigkeit und die hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Belastung, wie z.B. durch Düngung, usw.

Anwendung Als Oberlage bei allen Abdichtungen von Dach- und Terrassenflächen sowie Tiefgaragen und Parkdecks, die begrünt werden sollen. Unabhängig davon, ob eine Extensiv- oder eine Intensivbegrünung vorgesehen ist. Auch für alle An- und Abschlüsse derartiger Abdichtungen.

AXTERTOP JARDIN S5 entspricht als Abdichtungsoberlage den Flachdachrichtlinien, Ausgabe Mai 1991.

Technische Werte¹

Höchstzugkraft

längs..... 900 N/5 cm
quer 900 N/5 cm

Dehnung

längs..... 45 %
quer 45 %

Wärmestandfestigkeit

neu..... +100° C

Kaltbiegeverhalten

neu..... - 25° C

Maßbeständigkeit²

(Freies Schrumpfen)..... 3 mm/m

Wasserdampfdurchlässigkeit


Kd = 0,0026 mg/m²hPa (μ · s = 250 m)

1 Mittelwerte aus verschiedenen Prüfungen
2 Gemäß den U.E.A.t.c.-Richtlinien

Spezifikation (Bahnenaufbau von oben nach unten)

Intensiv Grün beschiefert
SBS-Spezial-Elastomerbitumen
Polyesterfaservlies 250 g/m²
SBS-Spezial-Elastomerbitumen
Kunststoff-Folie

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



Nennstärke: 5,0 mm

Verarbeitung **AXTERTOP JARDIN S5** wird vollflächig im Schweißverfahren auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Dabei sind die Bahnen auszurollen, mit ca. 8 cm Naht- und 12 - 15 cm Stoßüberdeckung anzulegen und auszurichten.

Naht- und Stoßüberdeckungen sind vollflächig zu verschweißen. Es wird empfohlen, im Bereich der Stoßüberdeckung die Oberseite der Bahn zu erwärmen und mit der Kelle die Schieferbestreuung einzudrücken, um eine homogene Verschweißung zu gewährleisten.

Die Lagerung der Rollen muß auf einem ebenen Untergrund erfolgen.

Besondere Hinweise

AXTERTOP JARDIN S5 wird stehend, auf Paletten eingeschumpft, geliefert.

Für die Dauer der Lagerung sind die Rollen vor Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) zu schützen.

Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden bei +5° C zu lagern.

Lieferform

Rollen 5.0 m x 1.0 m
Rollengewicht ca. 28 kg
Lagerung stehend

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik bzw. der Entwicklung. Änderungen behalten wir uns vor.