

MASTIC HYRAFLEX

(« HK ELASTOFLEX »)

Beschreibung Die Basis ist eine Heissklebemasse aus Elastomerbitumenbasis.

Anwendung Ausfugen, Abdichten von Rissen, Verkleben von unterseitig besandeten Flächenabdichtungsbahnen.

Technische Werte¹	<u>Höchstzugkraft</u>	<u>Erweichungspunkt</u>
 70 N/cm ²	Nach Ring und Kugel..... ≥ 110° C
	<u>Dehnung</u>	<u>Penetration</u>
 1.500 % 40/50

1 Mittelwerte aus verschiedenen Prüfungen

Besondere Hinweise **MASTIC HYRAFLEX** ist durch Oxidationsinhibitoren geschützt. Die Verschmelzung darf jedoch nicht bei einer Temperatur von über 200° C erfolgen. Diese elastomerbitumen Heißklebemasse wird in handelsüblichen Dachdeckeröfen (ohne Rührwerk) erhitzt.

Die zu bearbeitenden Flächen müssen sauber und trocken sein, und wurden mit Vernis Antac (Voranstrich) behandelt.

Lieferform Karton mit 30 Kg Inhalt, die sich vollständig öffnen lassen.

Gewicht..... 30 kg
Stück / Pal..... 24
Lagerung auf Paletten eingeschumpft

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik bzw. der Entwicklung. Änderungen behalten wir uns vor.