



System 9 Tiefgarage (Betonpflaster oder Begrünung)

- 01.01) _____ m² Lösungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich [AXTER VERNIS ANTAC](#), schnelltrocknend, auf besenreinen, trockenen Untergrund aufbringen und ablüften lassen. Verbrauch: ca. 0,3 kg/m². _____
- 01.02) _____ m² 1. Abdichtungslage mit [AXTER HYRENE TS](#), hochwertige Elastomerbitumen-Flämbahn, d = 3,0 mm, mit Trägereinlage aus verstärktem Glasvlies, beidseitig mit Schmelzfolie kaschiert, gemäß UEAtc-Richtlinien, vollflächig und hohlraumfrei im Schweißverfahren auf den Untergrund aufbringen. Naht- und Stoßüberdeckungen, mind. 8 cm, ebenfalls vollflächig verschweißen. _____

01.03) _____ m² Oberlage und Wurzelschutzschicht mit [AXTERTOP JARDIN S 5](#) Schiefer, hochelastische, extrem dehnfähige und besonders perforationsbeständige TOP-Elastomerbitumen-Schweißbahn liefern und herstellen.
 d = 5,2 mm
 Träger: Polyesterfaservlies PV 250
 oberseitig Schiefersplitt
 unterseit. leicht schmelzbare Flämmfolie gemäß UEAtc-Richtlinie und DIN 52133 durchwurzelungsfest gemäß FLL-Richtlinie
 AXTERTOP JARDIN S 5 Schiefer vollflächig und hohlraumfrei im Schweißverfahren aufbringen.
 Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schrägschnitt vornehmen.
 Naht- und Stoßüberdeckungen (8-12 cm) verschweißen und evtl. austretendes Bitumen mit Schiefersplitt der entsprechenden Farbe abstreuen.

Summe EUR _____

16 % Mehrwertsteuer EUR _____

Gesamtsumme EUR _____

An- und Abschluss-Details sind bei dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt. Um **sichere und dauerhafte** Abdichtungsleistungen zu garantieren ist es erforderlich die Ausführung der Detail-Positionen genauestens zu beschreiben. Bei Vorlage der notwendigen Informationen erhalten Sie von uns die angepassten Texte!